



KUANG TAI

碳鋼包藥銲線

FCAW For Carbon Steel

アーク溶接フラックス入りワイヤ



KFX-70T



PROFESSIONAL



KFX-70T

AWS A5.20 E70T-1
JIS Z3313 YFW-C50DM

為軟鋼及490 N/mm²級高張力鋼用氣遮護包藥銲線，適用於平銲、平角銲單道或多道銲接，特性包括：機械性能佳、熔滲較深、有良好的銲接作業性、煙霧量少，電弧柔合穩定、銲渣剝離性佳、射線檢測優異，適合船體、儲槽，工程機械與建築鋼構、橋樑結構等多道銲接。

優れた機械的性質及び良好な溶接作業性を備えており、下向、横向の溶接に適した溶接作業性を有しています。ヒュームが極めて少なく、アークが安定しており、X線性能がよく、スラグ剥離性が優れています。船体、タンク、機械及び鉄骨建築、橋梁構造物等の溶接に適しています。

KFX-70T is a gas shielded, general purpose, fluxed cored wire designed for flat and horizontal position welding of mild steel in applications requiring moderate levels of strength and very good notch toughness. Very low emission, stable arc, good slag removability and excellent X-ray quality. Suitable for butt and fillet welding of hulls, storage tanks, mechanical and constructional steel structure and bridge.

Typical chemical composition of weld metal (wt%)

Shielding Gas	C	Mn	Si	P	S
100% CO ₂	0.08	1.30	0.53	0.020	0.013

Typical mechanical properties of weld metal (shielding gas 100% CO₂)

Tensile Strength	Yield Strength	Elongation	Charpy V-NotchJ (kgf · m)
N/mm ²	N/mm ²	%	-20°C
560	470	27	58 (5.9)

Size available and recommended currents (DC+)

Dia. 尺寸			1.2 mm	1.4 mm	1.6 mm
Current	平銲 (F)	平角銲 (HF)	120 ~ 300	150 ~ 400	180 ~ 450
Amp	橫銲 (H)		-	-	-
電流	立向下銲 (VD)		-	-	-



KUANG TAI

廣泰金屬工業股份有限公司
KUANG TAI METAL INDUSTRIAL CO., LTD.

台南縣官田鄉官田工業區工業路20號
No. 20, Kung Yeh Rd, Erh Chen Tsun, Kuan
Tien Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan

<http://www.kuangtai.com>

Tel: 886-6-6987615

Fax: 886-6-6988792